

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

MASONRY PAINT

POPIS

Vysoce kvalitní vodou ředitelná barva na bázi pryskyřice pro zděné povrchy v exteriérech. Zasychá do podoby fólie propouštějící vodní páru s vynikající přilnavostí k připraveným povrchům. Složení odolává běžným stavebním pohybům a je odolné vůči slunečnímu záření a vlhkosti.

VLASTNOSTI

Úroveň lesku	Matná (~5 %)
Teoretické pokrytí	13 metrů čtverečních na litr (liší se podle pórovitosti a struktury povrchu)
Doporučená tloušťka nátěru	30 mikronů za sucha, na jednu vrstvu.
Doporučený počet nátěrů	2
Doba schnutí povrchu	2 hodiny

Čas na nový nátěr	Minimálně 4 hodiny
Objem pevných látek	34 %
Dostupnost barev	Všechny barevné řady Little Greene
Dostupnost velikostí balení	5 a 10 L

SCHVÁLENÍ A NORMY

Propustnost pro vodní páru (BS EN ISO 7783), střední hodnota Sd: 0,33 m, průměrná V: 62 g/m²/den

Klasifikace propustnosti pro vodní páru (EN 1062-1), třída: V2 (střední).

Vyrobena pod záštitou systémů řízení kvality ISO 9001:2015 a životního prostředí ISO 14001:2015.

2004/42/EC Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kat. A/c WB): 40 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 2g/l těkavých organických látek.

Tento výrobek byl testován podle předpisů uvedených ve francouzské vyhlášce o kvalitě ovzduší v interiéru

č. 2011-321 - Arrete April 2011 a získal klasifikaci A+.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Nové omítky, cihly nebo cementové bloky: Povrchy musí být čisté, suché a zbavené mastnoty. Povrchy očistěte kartáčem, abyste odstranili uvolněný materiál. Základní nátěr vytvořte zředěním barvy přídatkem 5 až 25 % (obj.) čisté vody v závislosti na pórovitosti podkladu. Eflorescenci na zdivu je třeba před malováním zcela odstranit kartáčem. Tento výrobek není vhodný pro neporézní kámen nebo zdivo, jako je žula, břidlice, běžné cihly Fletton a technické cihly.

Stávající nátěr: Povrchy musí být čisté, suché a zbavené mastnoty. Odstraňte veškerý uvolněný a odlupující se nátěr. Uvolněnou omítku nebo maltu je třeba vyměnit. Trhliny vyřízněte a vyplňte plnivem pro použití v exteriérech. Povrchy, které jsou prašné, je třeba před nátěrem očistit kartáčem a utěsnit patentovaným roztokem pro stabilizaci zdiva. Plochy znečištěné plísněmi nebo řasami by měly být ošetřeny patentovaným fungicidním přípravkem nebo 25% roztokem domácího bělidla a následně důkladně vyčištěny, aby se odstranily usazeniny. Před použitím tohoto výrobku je třeba zcela odstranit nátěry na bázi cementu nebo vápna. Tento produkt se nedoporučuje pro nátěry vápenných nebo jiných přírodních omítek.

APLIKACE

Před použitím důkladně promíchejte. Nenanášejte na povrchy, pokud je okolní teplota nižší než 5°C. Nenaťírejte při přímém slunečním záření nebo na teplých plochách. Pro dosažení co nejlepších výsledků se vždy snažte načasovat natírání dané výšky před vystavením přímému slunečnímu záření.

Štětce: Použijte kvalitní štětec ze syntetických štětín, který má vhodnou velikost pro daný projekt. Nové štětce je třeba připravit tím, že je umyjete v čisté vodě a důkladně osušíte čistým hadříkem, který nepouští vlákna.

Štětec neponořujte příliš hluboko do barvy, aby se barva nedostala do kování. Zabraňte vzniku kapek a rozstříků tím, že nebudete na štětec nabírat příliš velké množství barvy. Barvu nanášejte rovnoměrnými tahy a natíranou plochu rozšiřujte pouze tak, aby bylo možné snadno udržet mokrý okraj. Pro dosažení nejvyšší kvality vzhledu provádějte konečné tahy štětcem ve stejném směru a nikdy nepřejíždějte přes barvu, která již začala zasychat.

Váleček: Pro ideální vzhled na hladkých površích použijte návlek ze směsi vlny s krátkým vlasem. U strukturovaných povrchů podle potřeby zvětšete délku vlasu, abyste zajistili rovnoměrné a důkladné pokrytí. Poslední tahy provádějte ve stejném směru a udržujte po celou dobu mokrý okraj. Neprovádějte nátěry přes již zasychající barvu, protože by to vedlo ke vzniku rýh a otřepů.

Povrchová úprava nástřikem

Konvenční		Bez vzduchu	
Tenké až:	40 % (v/v) vody	Tenké až:	20 % (v/v) vody
Velikost špičky:	1,60 až 2,00 mm (62 až 78 tisíc)	Velikost špičky:	0,28 až 0,54 mm (11 až 21 tisíc)
Tlak vzduchu:	0,28 až 0,41 MPa (40 až 60 psi)	Tlak na špičce:	12,6 až 19,6 MPa (1800 až 2800 psi)

ČIŠTĚNÍ

Ihned po použití odstraňte přebytečný nátěr a umyjte veškeré vybavení čistou vodou. Štětce nebo pouzdra válečků nikdy neskladujte ve vodě, protože se tím zhorší jejich aplikační vlastnosti.

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST

Nepoužitou barvu skladujte na chladném, suchém a nezamrzajícím místě mimo dosah přímého slunečního záření. Plechovky je třeba po použití bezpečně a těsně uzavřít víčkem. V případě, že výrobek nebude otevřen a bude skladován za výše uvedených podmínek, bude mít stabilní vlastnosti po dobu nejméně dvou let.

NÁSLEDNÁ PÉČE

Čištění a údržba: Při slabém znečištění povrchu je potřeba použít hadici s čistou vodou z nízkotlakého zdroje. Zastříhnete zahradní výsadbu tak, aby mezi budovou a rostlinami zůstala vzduchová mezera. Udržujte popínavé rostliny, abyste zabránili hromadění zbytků listů. Čistěte a udržujte okapy a svody, abyste zabránili neustálému smáčení povrchu nátěru v důsledku netěsností/přetékání.

Oprava: Lehce přetřete plochu, která má být znovu natřena, a na odkrytý podklad naneste vhodný základní nátěr. Přetřete celé místo podle potřeby jednou nebo dvěma vrstvami. Je to lepší řešení než bodové opravy, které mají téměř vždy za následek horší estetický vzhled.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Přebytečnou nebo odpadní barvu zlikvidujte v autorizovaném středisku, které se zabývá likvidací odpadů. Prázdné kovové nádoby lze recyklovat (u 5l plechovek odstraňte plastové držadlo).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím si vždy přečtěte etiketu na plechovce. Během aplikace a schnutí zajistěte maximální větrání. Další informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Zřeknutí se odpovědnosti - Informace uvedené v tomto datovém listu jsou podle našich nejlepších znalostí a zkušeností správné. Společnost Little Greene Paint Company si vyhrazuje právo na změnu zde uvedených údajů bez předchozího upozornění. Poskytnuté informace nezbavují uživatele odpovědnosti za provedení vlastních zkoušek a pokusů a neznamenaají žádné právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Podmínky služby a použití mohou být mimo naši kontrolu, takže na základě zde uvedených informací nemůžeme akceptovat žádnou odpovědnost.

Exkluzivní distributor barev Little Greene pro CZ a SK trh | Senses studio s. r. o., Prokopova 10, Praha 3, 130 00
Tel: +420 777 245 506 | Mail: info@littlegreencz.cz | Web: www.littlegreencz.cz