

Aluminium Wood Primer

POPIS

Vysoce kvalitní základní nátěr na dřevo speciálně navržený tak, aby zabráňoval průniku pryskyřice a vzniku sukovitých skvrn ve dřevě s přirozeným obsahem pryskyřice. Nátěr je určen pro použití v interiéru i exteriéru.

VLASTNOSTI

Úroveň lesku	Teoretické pokrytí	Doporučená tloušťka nátěru	Doporučený počet nátěrů	Doba schnutí povrchu	Čas na nový nátěr
Eggshell (10-20%)	9 m ² /l (liši se podle pórovitosti a struktury povrchu)	55 mikronů za sucha, na jednu vrstvu.	2	4 hodiny	min. 16 hodin
Objem pevných látek	Dostupnost barev	Dostupnost velikostí balení			
46%	Všechny barevné řady Little Greene	1 a 2.5 l			

SCHVÁLENÍ A NORMY

Kontrola kvality:

Vyrobeno pod záštitou systémů řízení kvality ISO 9001:2015 a životního prostředí ISO 14001:2015.

Obsah těkavých organických látek:

2004/42/EC Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/g SB): 350 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 350 g/l těkavých organických látek.

Kvalita vzduchu v interiéru:

Tento výrobek byl testován podle předpisů uvedených ve francouzské vyhlášce o kvalitě vnitřního ovzduší č. 2011-321 - Arrêté duben 2011 a získal známku A+.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Tvrdé dřevo: Povrch dřeva důkladně očistěte od mastných usazenin pomocí lakového benzínu a hadříku, který nepouští vlákna, přičemž pravidelně měňte čisticí plochu hadříku. Silné usazeniny pryskyřice můžete předtím, než provedete čištění lakovým benzínem, změkčit horkovzdušnou pistolí a seškrábat škrabkou na barvu.

Měkké dřevo: Těsně před lakováním dřevo lehce přebruste, abyste dosáhli co nejlepších výsledků. Před zahájením nátěru zkontrolujte, zda je vlhkost dřeva nižší než 15 %. Vlhké dřevo by se nikdy nemělo natírat, protože by mohlo dojít k jeho zpuchření, odlupování, praskání a předčasnému stárnutí nátěru.

Zelený dub by se neměl natírat, pokud nebyl alespoň 6 měsíců uložen tak, aby byl vystaven povětrnostním vlivům.

Aluminium Wood Primer

APLIKACE

Před použitím důkladně promíchejte. Nenanášejte na povrchy, pokud je okolní teplota nižší než 8°C.

Štětce: Použijte kvalitní štětec ze syntetických štětin, který má vhodnou velikost pro daný projekt. Nové štětce je třeba připravit tím, že je umyjete v čisté vodě a důkladně osušíte čistým hadříkem, který nepouští vlákna.

Štětec neponořujte příliš hluboko do barvy, aby se barva nedostala do kování. Zabráňte vzniku kapek a rozstříků tím, že nebudete na štětec nabírat příliš velké množství barvy. Barvu nanášejte rovnoměrnými tahy a natíranou plochu rozšiřujte pouze tak, aby bylo možné snadno udržet mokré okraj. Pro dosažení nejvyšší kvality vzhledu provádějte konečné tahy štětcem ve stejném směru a nikdy nepřejíždějte přes barvu, která již začala zasychat. V případě některých jehličnatých dřevin může být nutné přidat 5 % obj. lakového benzínu do přípravku Little Greene Aluminium Wood Primer pro snazší aplikaci.

Váleček: Pro ideální vzhled na hladkých površích použijte návlek ze směsi vlny s krátkým vlasem. U strukturovaných povrchů podle potřeby zvětšete délku vlasu, abyste zajistili rovnoměrné a důkladné pokrytí. Poslední tahy provádějte ve stejném směru a udržujte po celou dobu mokré okraj. Neprovádějte nátěry přes již zasychající barvu, protože by to vedlo ke vzniku rýh a ořepů.

Povrchová úprava nástřikem

Konvenční

Tenké až:	25 % (v/v) bílého lihu
Velikost špičky:	1.60 až 2.00 mm (62 až 78 tisíc)
Tlak vzduchu:	0.28 až 0.41 MPa (40 až 60 psi)

Bez vzduchu

Tenké až:	10 % (v/v) bílého lihu
Velikost špičky:	0.28 až 0.54 mm (11 až 21 tisíc)
Tlak na špičce:	12.6 až 19.6 MPa (1800 až 2800 psi)

DOPORUČENÝ SYSTÉM POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Naneste jednu vrstvu základního nátěru Little Greene Aluminium Wood Primer a poté jednu vrstvu nátěru Little Greene Intelligent ASP. Povrchovou úpravu proveďte podle potřeby dvěma vrstvami olejových nebo vodou ředitelných barev Little Greene. Další informace naleznete v příslušných produktových listech.

ČIŠTĚNÍ

Okamžitě po použití odstraňte přebytečnou barvu a vyčistěte veškeré vybavení pomocí lakového benzínu nebo vhodné náhrady. Nikdy neskladujte štětce nebo návleky válečků v čisticím rozpouštědle, protože by se tím zhoršila jejich aplikační schopnost.

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST

Nepoužitou barvu skladujte na chladném, suchém a nezamrzajícím místě mimo dosah přímého slunečního záření. Plechovky je třeba po použití bezpečně a těsně uzavřít víčkem. V případě, že výrobek nebude otevřen a bude skladován za výše uvedených podmínek, bude mít stabilní vlastnosti po dobu nejméně dvou let.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Přebytečnou nebo odpadní barvu zlikvidujte v autorizovaném středisku, které se zabývá likvidací odpadů. Prázdné kovové nádoby lze recyklovat (u 2,5l plechovek odstraňte plastové držadlo).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím si vždy přečtěte etiketu na plechovce. Během aplikace a schnutí zajistěte maximální větrání. Další informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Zřeknutí se odpovědnosti - Informace uvedené v tomto datovém listu jsou podle našich nejlepších znalostí a zkušeností správné. Společnost Little Greene Paint Company si vyhrazuje právo na změnu zde uvedených údajů bez předchozího upozornění. Poskytnuté informace nezabývají uživatele odpovědnosti za provedení vlastních zkoušek a pokusů a neznamenají žádné právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Podmínky služby a použití mohou být mimo naši kontrolu, takže na základě zde uvedených informací nemůžeme akceptovat žádnou odpovědnost.

SENSES colors by SENSES concept - Exkluzivní distributor barev a tapet Little Greene pro český a slovenský trh
Prokopova 10, Praha 3, 130 00 | Tel: +420 737 625 666 | Mail: info@sensescolors.cz | E-shop: sensescolors.cz