

Intelligent ASP

POPIS

Matný základní nátěr/podkladový lak na vodní bázi s vysokou kryvostí a nízkým zápachem, vhodný pro natírání většiny povrchů v interiéru i exteriéru, s vynikající přilnavostí ke stávajícím zestárým alkydovým nátěrům. Univerzální základní nátěr, který lze použít s vodou ředitelnými i olejovými nátěrovými hmotami Little Greene pro aplikaci v interiérech i exteriérech.

VLASTNOSTI

Úroveň lesku	Teoretické pokrytí	Doporučená tloušťka nátěru	Doporučený počet nátěrů	Doba schnutí povrchu	Čas na nový nátěr*
Matná (6%)	13 m ² /l (liší se podle pórovitosti a struktury povrchu)	30 mikronů za sucha, na jednu vrstvu.	1 nebo 2 podle potřeby	30 minut*	min. 1- 4 hodiny*
Objem pevných látek	Dostupnost barev	Dostupnost velikosti balení	*Úplné vytvrzení (zaschnutí) nátěru může trvat až několik dní v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy a okolních podmínkách vysychání v místě. Povlak by neměl být vystaven silné povrchové kondenzaci před úplným zaschnutím, protože to může způsobit trvalé povrchové stopy.		
38%	Všechny barevné řady Little Greene	1 a 2.5 l			

SCHVÁLENÍ A NORMY

Kontrola kvality:

Vyrobeno pod záštitou systémů řízení kvality ISO 9001:2015 a životního prostředí ISO 14001:2015.

Vhodné pro děti:

BS EN71-3:2019 Bezpečnost hraček. Specifikace migrace určitých prvků. (Certifikát o zkoušce je k dispozici na vyžádání)

Obsah těkavých organických látek:

2004/42/EC Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/a WB): 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 2 g/l těkavých organických látek.

Kvalita vzduchu v interiéru:

Tento výrobek byl testován podle předpisů uvedených ve francouzské vyhlášce o kvalitě vnitřního ovzduší č. 2011-321 - Arrete duben 2011 a získal známku A+.

Odolnost proti praní/drhnutí:

Tento výrobek byl testován podle normy DIN EN 13 300 a byl klasifikován: Odolnost proti drhnutí za mokra - třída 1. Lesk - střední lesk. Kontrastní poměr - třída 1. Největší zrnitost - jemná.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Obecné informace: Odstraňte všechny povrchové vady a opravte případné defekty, abyste zajistili prvotřídní povrchovou úpravu.

Nové dřevo: U měkkého dřeva by se suky měly utěsnit sukovací hmotou, aby se zabránilo vzniku skvrn, a poté natřít základním nátěrem Little Greene Intelligent ASP. Tvrdá dřeva s pryskyřičným povrchem je třeba před základním nátěrem očistit a ošetřit vhodným základním nátěrem (další podrobnosti naleznete v příslušných technických listech výrobků). Před zahájením aplikace se ujistěte, že vlhkost dřeva je nižší než 15 %. Vlhké dřevo by se nikdy nemělo natírat, protože by mohlo dojít k tvorbě puchýřů, odlupování, praskání a předčasnému selhání nátěru. Zelené dubové dřevo by se nemělo natírat, pokud nebylo nejméně 6 měsíců vystaveno povětrnostním vlivům.

Kovy: Nové kovové konstrukce by měly být před aplikací nátěru Little Greene Intelligent ASP ručně nebo mechanicky očištěny, aby se odstranila veškerá povrchová rez, a následně by měly být nanесeny 2 vrstvy nátěru Intelligent Floor Paint.

Stávající nátěr: Odstraňte všechny uvolněné a odlupující se nátěry. Odmastěte vhodným roztokem čisticího prostředku, například cukrového mýdla, a následně opláchněte čistou vodou. Důkladně přetřete středně hrubým brusným papírem, abyste získali hladký povrch bez vad, a místa, kde byl nátěr odstraněn, „rozpijte“. Proveďte veškeré opravy, zbruste a podle potřeby naneste na odkrytý povrch základní nátěr.

Plasty: Pro dlouhodobý výkon a trvanlivost očistěte a důkladně obracejte všechny povrchy, abyste získali klíč k aplikaci.

Nové omítky: V případě omítek na sěrku počkejte alespoň čtyři týdny, aby omítka důkladně vyschla. Naneste základní nátěr zředěním barvy přídávkem 5 až 25 % (V/V) čisté vody v závislosti na pórovitosti podkladu. Roztřírejte při stejném doporučení ředění jako při základním nátěru, abyste podpořili stékání a utěsnění podkladu. U nových, plně omítnutých stěn nechte nejméně šest měsíců, aby omítka před malováním přípravkem Little Greene Intelligent ASP důkladně vyschla. Tento výrobek se nedoporučuje pro malování vápenných nebo jiných přírodních omítek.

Stávající omítnuté stěny: Stávající nátěry lehce omyjte, abyste odstranili veškerý prach nebo povrchovou mastnotu. Naneste základní nátěr zředěním přídávkem 5 až 25 % (V/V) čisté vody v závislosti na pórovitosti podkladu. Dokončete nanesením nejméně jednoho/dvou plných nátěrů podle potřeby. Tento výrobek se nedoporučuje pro nátěry dřívě natřených vápenných nebo jiných přírodních omítek.

Intelligent ASP

APLIKACE

Před použitím důkladně promíchejte. Nenanášejte na povrchy, pokud je okolní teplota nižší než 8 °C. Při venkovní aplikaci navíc neaplikujte, pokud během aplikace nebo schnutí hrozí déšť nebo mráz.

Štětce: Použijte kvalitní štětce ze syntetických štětin, který má vhodnou velikost pro daný projekt. Nové štětce je třeba připravit tím, že je umyjete v čisté vodě a důkladně osušíte čistým hadříkem, který nepouští vlákna.

Štětce neponořujte příliš hluboko do barvy, aby se barva nedostala do kování. Zabraňte vzniku kapek a rozstříků tím, že nebudete na štětec nabírat příliš velké množství barvy. Barvu nanášejte rovnoměrnými tahy a natíranou plochu rozšiřujte pouze tak, aby bylo možné snadno udržet mokré okraje. Pro dosažení nejvyšší kvality vzhledu provádějte konečné tahy štětcem ve stejném směru a nikdy nepřejíždějte přes barvu, která již začala zasychat.

U složitých předmětů nebo tam, kde se nelze vyhnout vysokým okolním teplotám/vysokému proudění vzduchu, lze dobu otevření prodloužit přidáním 10 až 15 % (v/v) čisté vody. Tato rada platí i pro velké rovné plochy; v takových případech se však doporučuje použít k aplikaci váleček.

Lehkým přetřením mezi jednotlivými vrstvami odstraníte případné prachové částice a další znečištění povrchu, čímž získáte téměř profesionální povrchovou úpravu.

Váleček: Pro nejlepší vzhled na hladkých površích použijte váleček s krátkým vlasem ze směsi vlny. U strukturovaných povrchů podle potřeby prodlužte délku vlasu, abyste zajistili rovnoměrné a důkladné pokrytí. Závěrečné tahy provádějte ve stejném směru a udržujte mokré okraje po celou dobu. Neprovádějte nátěry přes již zasychající barvu, protože by to vedlo ke vzniku rýh a ořepů. Pokud se nelze vyhnout vysokým okolním teplotám/vysokému průtoku vzduchu, lze dobu otevření prodloužit přidáním 10 až 15 % (v/v) čisté vody.

Povrchová úprava nástřikem

Konvenční

Tenké až:	40% (v/v) vody
Velikost špičky:	1.60 až 2.00 mm (62 až 78 tisíc)
Tlak vzduchu:	0.28 až 0.41 MPa (40 až 60 psi)

Bez vzduchu

Tenké až:	20% (v/v) vody
Velikost špičky:	0.28 až 0.54 mm (11 až 21 tisíc)
Tlak na špičce:	12.6 až 19.6 MPa (1800 až 2800 psi)

ČIŠTĚNÍ

Okamžitě po použití odstraňte přebytečnou barvu a vyčistěte veškeré vybavení čistou vodou. Nikdy neskladujte štětce nebo návleky válečků ve vodě, protože by se tím zhoršila jejich aplikační schopnost.

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST

Nepoužitou barvu skladujte na chladném, suchém a nezamrzajícím místě mimo dosah přímého slunečního záření. Zajistěte, aby byla víčka plechovek po použití bezpečně a správně nasazena. Pokud je tento výrobek neotevřený a skladovaný za výše uvedených podmínek, je stabilní minimálně po dobu dvou let.

NÁSLEDNÁ PÉČE

Čištění: Použijte zředěný vlažný roztok domácího mycího prostředku a čistou houbu nebo hadřík, který nepouští vlákna. Ujistěte se, že je houba nebo hadřík vlhký (ale ne kapající), omyjte postižené místo a podle potřeby opakujte. Před čištěním výše uvedeným postupem se ujistěte, že radiátory mají pokojovou teplotu. Při čištění horkých radiátorů může dojít k lokálnímu nebo nerovnoměrnému vyleštění povrchu.

Abyste zabránili celkovému hromadění oleje a mastnoty, udržujte domácnost dobře větranou během činností, které mohou přispívat k hromadění oleje a mastnoty, jako je například vaření. Prach vznikající při kutilských pracích odstraňujte nejlépe sběrem u zdroje nebo důkladným vysáváním.

Abyste zabránili vzniku otisků, používejte k vysávání přilehlých povrchů vždy nástavec s měkkým kartáčem.

Zvláštní péče: Minimálně týden po natírání nepokládejte na povrch těžké předměty. Knihovně a jiným často používaným povrchům může prospět velmi lehké nanesení leštidla ze včelího vosku, které dlouhodobě zabrání vzniku otisků.

Opavy: V případě, že se jedná o povrch, který má být znovu natřen, naneste na odkrytý podklad vhodný základní nátěr. Lehce přetřete plochu, která má být znovu natřena. Podle potřeby přelakujte předmět „od zlomu ke zlomu“ jednou nebo dvěma vrstvami. Bodové opavy budou mít téměř vždy za následek horší estetický vzhled.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Přebytečnou nebo odpadní barvu zlikvidujte v autorizovaném středisku, které se zabývá předáváním odpadu. Prázdné kovové nádoby lze recyklovat (u 2,5l plechovek odstraňte plastové držadlo).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím si vždy přečtěte etiketu na plechovce. Během aplikace a schnutí zajistěte maximální větrání. Další informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Zřeknutí se odpovědnosti - Informace uvedené v tomto datovém listu jsou podle našich nejlepších znalostí a zkušeností správné. Společnost Little Greene Paint Company si vyhrazuje právo na změnu zde uvedených údajů bez předchozího upozornění. Poskytnuté informace nezabývají uživatele odpovědností za provedení vlastních zkoušek a pokusů a neznamenají žádné právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Podmínky služby a použití mohou být mimo naši kontrolu, takže na základě zde uvedených informací nemůžeme akceptovat žádnou odpovědnost.