

Intelligent Gloss

POPIS

Vysoce krycí, málo zapáchající, rychleschnoucí lesklý nátěr na vodní bázi, který vykazuje vynikající přilnavost ke stávajícím starým alkydovým nátěrům. Tento výrobek je ideální pro natírání radiátorů, kuchyňských a koupelnových obložení a stěn. Tento výrobek je vhodný pro použití v interiéru i exteriéru.

VLASTNOSTI

Úroveň lesku*	Teoretické pokrytí	Doporučená tloušťka nátěru	Doporučený počet nátěrů	Doba schnutí povrchu	Čas na nový nátěr**
Lesk (>87%)	14 m2/l (liši se podle pórovitosti a struktury povrchu)	30 mikronů za sucha, na jednu vrstvu.	2-3	1-2 hodiny*	min. 2-6 hodin*
Objem pevných látek	Dostupnost barev	Dostupnost velikostí balení	*Úplné vytvrzení (zaschnutí) nátěru může trvat až 3-7 dní v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy a okolních podmínkách vysychání na místě. Povlak by neměl být vystaven silné povrchové kondenzaci, jaká se vyskytuje v kuchyních a koupelnách, před úplným zaschnutím, protože to může způsobit trvalé povrchové stopy. Při výrazných barevných změnách se důrazně doporučuje podkladový nátěr s technologií Intelligent ASP. **Little Greene alkydový lesk na vodní bázi je formulován v nejvyšší možné kvalitě. Nedostatečné vystavení UV záření nebo působení tepla může časem vést k mírnému zežloutnutí.		
42%	Všechny barevné řady Little Greene**	2.5 a 1 l			

SCHVÁLENÍ A NORMY

Kontrola kvality:

Vyrobeno pod záštitou systémů řízení kvality ISO 9001:2015 a životního prostředí ISO 14001:2015.

Vhodné pro děti:

BS EN71-3:2019 Bezpečnost hraček. Specifikace migrace určitých prvků. (Certifikát o zkoušce je k dispozici na vyžádání)

Obsah těkavých organických látek:

2004/42/EC Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/a WB): 30 g/l (2010). Tento produkt obsahuje max. 20 g/l těkavých organických látek.

Kvalita vnitřního ovzduší:

Tento výrobek byl testován podle předpisů uvedených ve francouzské vyhlášce o kvalitě vnitřního ovzduší č. 2011-321 - Arrete duben 2011 a získal známku A+.

Odolnost proti mytí/drhnutí:

Tento výrobek byl testován podle normy DIN EN 13 300 a byl klasifikován: Odolnost proti drhnutí za mokra - třída 1. Lesk - vysoký lesk. Kontrastní poměr - třída 1. Největší zrnitost - Jemná.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Obecné informace: Odstraňte všechny povrchové vady a opravte případné defekty, abyste zajistili prvotřídní povrchovou úpravu.

Nové dřevo: V případě měkkého dřeva by měly být suky ošetřeny přípravkem na suky, aby se zabránilo vzniku skvrn, a poté opatřeny základním nátěrem Little Greene Intelligent ASP. Tvrdé dřevo s vysokým obsahem pryskyřice musí být před základním nátěrem očištěno a ošetřeno přípravkem Little Greene Aluminium Wood Primer (další informace naleznete v příslušných produktových listech). Před zahájením aplikace se ujistěte, že vlhkost dřeva je nižší než 15 %. Vlhké dřevo by se nikdy nemělo natírat, protože by mohlo dojít k jeho zpuchření, odlupování, praskání a předčasnému stárnutí nátěru.

Zelený dub by se neměl natírat, pokud nebyl alespoň 6 měsíců uložen tak, aby byl vystaven povětrnostním vlivům. Kovy: Nové kovové konstrukce by měly být před aplikací ručně nebo mechanicky očištěny, aby se odstranila veškerá povrchová rez. Holé nebo zkorodované železo nebo ocel bude vyžadovat ošetření 2 vrstvami přípravku Little Greene Intelligent ASP.

Stávající nátěr: Odstraňte všechny uvolněné a odlupující se nátěry. Odmastěte vhodným roztokem čistícího prostředku, například cukrového mýdla, a následně opláchněte čistou vodou. Důkladně přetřete středně hrubým brusným papírem, čímž získáte hladký povrch bez vad, a na místech, kde byl nátěr setřen, jej „rozpijte“. Proveďte veškeré opravy, zbruste a podle potřeby naneste na odkrytý povrch základní nátěr.

Plasty: Pro lepší dlouhodobý výkon a trvanlivost očištěte a důkladně obracejte všechny povrchy, abyste získali základ pro aplikaci.

Intelligent Gloss

APLIKACE

Před použitím důkladně promíchejte. Nenáášejte na povrchy, pokud je okolní teplota nižší než 8°C.

Štětce: Použijte kvalitní štětce ze syntetických štětin, který má vhodnou velikost pro daný projekt. Nové štětce je třeba připravit tím, že je umyjete v čisté vodě a důkladně osušíte čistým hadříkem, který nepouští vlákna.

Štětce neponořujte příliš hluboko do barvy, aby se zabránilo vniknutí barvy do kování. Zabraňte vzniku kapek a rozstříků tím, že nebudete na štětce nabírat příliš velké množství barvy. Barvu nanášejte rovnoměrnými tahy a natíranou plochu rozšiřujte pouze tak, aby bylo možné snadno udržet mokré okraje. Pro dosažení co nejvyššího vzhledu udržujte konečné tahy štětcem všechny ve stejném směru a nikdy nepřejíždějte přes barvu, která již začala zasychat.

U komplikovaných předmětů nebo tam, kde se nelze vyhnout vysokým okolním teplotám/vysokému proudění vzduchu, lze dobu otevřeného nátěru prodloužit přidáním 10 až 15 % (v/v) čisté vody. Tato rada platí i pro velké rovné plochy; v takových případech se však doporučuje použít k aplikaci malířský váleček.

Lehkým přetřením mezi jednotlivými vrstvami odstraníte případné prachové částice a další znečištění povrchu, čímž dosáhnete téměř profesionální povrchové úpravy.

Váleček: Pro nejlepší vzhled na hladkých površích použijte váleček s krátkým vlasem ze směsi vlny. U strukturovaných povrchů podle potřeby prodlužte délku vlasu, abyste zajistili rovnoměrné a důkladné pokrytí. Poslední tahy provádějte všechny ve stejném směru a udržujte mokré okraje po celou dobu. Neprovádějte nátěry přes již zasychající barvu, protože by to vedlo ke vzniku rýh a ořepů. Pokud se nelze vyhnout vysokým okolním teplotám/vysokému proudění vzduchu, lze dobu otevření prodloužit přidáním 10 až 15 % (v/v) vodního přípravku na úpravu barvy.

Povrchová úprava nástřikem

Konvenční

Tenké až:	40% (v/v) vody
Velikost špičky:	1.60 až 2.00 mm (62 až 78 tisíc)
Tlak vzduchu:	0.28 až 0.41 MPa (40 až 60 psi)

Bez vzduchu

Tenké až:	20% (v/v) vody
Velikost špičky:	0.28 až 0.54 mm (11 až 21 tisíc)
Tlak na špičce:	12.6 až 19.6 MPa (1800 až 2800 psi)

ČIŠTĚNÍ

Okamžitě po použití odstraňte přebytečnou barvu a vyčistěte veškeré vybavení čistou vodou. Nikdy neskladujte štětce nebo nálevky válečků ve vodě, protože by se tím zhoršila jejich aplikační schopnost.

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST

Nepoužitou barvu skladujte na chladném, suchém a nezamrzajícím místě mimo dosah přímého slunečního záření. Zajistěte, aby byla víčka plechovek po použití bezpečně a správně nasazena. V případě, že výrobek nebude otevřen a bude skladován za výše uvedených podmínek, bude mít stabilní vlastnosti po dobu nejméně dvou let.

NÁSLEDNÁ PÉČE

Čištění: Použijte zředěný, vlažný roztok domácího mycího prostředku a čistou houbu nebo hadřík, který nepouští vlákna. Ujistěte se, že je houba nebo hadřík vlhký (ale ne kapající), omyjte postižené místo a podle potřeby opakujte.

Před čištěním výše uvedeným postupem se ujistěte, že radiátory mají pokojovou teplotu. Při čištění horkých radiátorů může dojít k lokálnímu nebo nerovnoměrnému vyleštění povrchu.

Abyste zabránili celkovému hromadění oleje a mastnoty, udržujte domácnost dobře větranou během činností, které mohou přispívat k hromadění oleje a mastnoty, jako je například vaření. Prach vznikající při kutilských pracích odstraňujte nejlépe sběrem u zdroje nebo důkladným vysáváním.

Abyste zabránili tvorbě různých rýh a škrábanců, vždy vysávejte přilehlé povrchy pomocí měkkého kartáčového nástavce.

Zvláštní péče: Minimálně týden po natírání nepokládejte na povrch těžké předměty. Knihovnám a jiným často používaným povrchům může prospět velmi lehké nanesení leštidla ze včelího vosku, které dlouhodobě zabrání vzniku otisků.

Opravy: Lehce přetřete plochu, která má být znovu natřena, a na odkrytý podklad naneste vhodný základní nátěr. Přetřete celé místo podle potřeby jednou nebo dvěma vrstvami. Je to lepší řešení než bodové opravy, které mají téměř vždy za následek horší estetický vzhled.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Přebytečnou nebo odpadní barvu zlikvidujte v autorizovaném středisku, které se zabývá likvidací odpadů. Prázdné kovové nádoby lze recyklovat.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím si vždy přečtěte etiketu na plechovce. Během aplikace a schnutí zajistěte maximální větrání. Další informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Zřeknutí se odpovědnosti - Informace uvedené v tomto datovém listu jsou podle našich nejlepších znalostí a zkušeností správné. Společnost Little Greene Paint Company si vyhrazuje právo na změnu zde uvedených údajů bez předchozího upozornění. Poskytnuté informace nezabývají uživatele odpovědností za provedení vlastních zkoušek a pokusů a neznamenají žádné právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Podmínky služby a použití mohou být mimo naši kontrolu, takže na základě zde uvedených informací nemůžeme akceptovat žádnou odpovědnost.