

Limewash

POPIS

Vnější nátěr na vodní bázi ideální pro tradiční stavební materiály a omítky. Vápenná omítka Little Greene je vysoce paropropustná, takže struktura stěny může dýchat, a tím se snižuje vlhkost.

VLASTNOSTI

Úroveň lesku	Teoretické pokrytí	Doporučená tloušťka nátěru	Doporučený počet nátěrů	Doba schnutí povrchu	Čas na nový nátěr
Matná (>5%)	6 m ² /l (liší se podle pórovitosti a struktury povrchu)	30 mikronů za sucha, na jednu vrstvu.	4	1 hodina	min. 24 hodin, v chladných a vlhkých podmínkách 48 hodin
Objem pevných látek	Dostupnost barev*	Dostupnost velikosti balení	*Barvy během 24 hodin výrazně zesvětlají a jsou pouze přibližné. Barva se může u jednotlivých šarží lišit.		
18%	Pastelové odstíny Little Greene	5 l			

SCHVÁLENÍ A NORMY

Mikroporézní:

(BS EN ISO 7783), průměrná Sd: průměrná hodnota: <0,030 m, průměrná hodnota V: >Klasifikace propustnosti pro vodní páru (EN 1062-1), třída: V1 (vysoká)

Kontrola kvality:

Vyrobeno pod záštitou systémů řízení kvality ISO 9001:2015 a životního prostředí ISO 14001:2015.

Obsah těkavých organických látek:

2004/42/EC Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/a WB): 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 2 g/l těkavých organických látek.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Nová vápenná nebo tvárnicová omítka: Povrchy musí být čisté a zbavené mastnoty. Povrchy vykartáčujte, čímž odstraníte uvolněný materiál, a postříkejte nebo vykartáčujte vodou, abyste snížili sání.

Fluorescenci na zdivu je třeba před malováním zcela odstranit kartáčem. Tento výrobek není vhodný pro neporézní kámen nebo zdivo, jako je žula, břidlice, běžné cihly Fletton a technické cihly.

Stávající nátěr: Povrchy musí být čisté a zbavené mastnoty. Odstraňte všechny uvolněné a odlupující se vápenné nátěry. Uvolněnou omítku nebo maltu je třeba vyměnit. Trhliny vyřízněte a vyplňte plnivem pro použití v exteriérech. Povrchy, na kterých se objevil prášek, by se měly před malováním vykartáčovat nebo vystříkat vodou, aby se snížilo sání.

Plochy znečištěné plísními nebo řasami, by měly být ošetřeny patentovaným fungicidním přípravkem nebo 25% roztokem domácího bělidla a následně důkladně vyčištěny, aby se odstranily usazeniny.

Před použitím tohoto přípravku je třeba zcela odstranit moderní povrchové úpravy zdiva.

APLIKACE

Před použitím důkladně promíchejte, abyste zajistili důkladné zpracování všech měkkých usazenin. Nenanášejte na povrchy, pokud je okolní teplota nižší než 5°C pokud se očekává déšť, protože nátěr je až do úplného vytvrzení citlivý na vodu.

Vápno se nejlépe používá čerstvé a v ideálním případě by se mělo použít do 14 dnů od dodání.

Štětce: Použijte kvalitní štětec ze syntetických štětín, který má vhodnou velikost pro daný projekt. Nové štětce je třeba připravit tím, že je umyjete v čisté vodě a důkladně osušíte čistým hadříkem, který nepouští vlákna.

Štětec neponořujte příliš hluboko do barvy, aby se barva nedostala do kování. Zabraňte vzniku kapek a rozstříků tím, že nebudete na štětec nabírat příliš velké množství barvy.

Barvu nanášejte rovnoměrnými tahy a natíranou plochu rozšiřujte pouze tak, aby bylo možné snadno udržet mokry okraj. Pro dosažení nejvyšší kvality vzhledu provádějte konečné tahy štětcem ve stejném směru a nikdy nepřejíždějte přes barvu, která již začala zasychat. Nátěry by neměly být příliš silné, protože tím vzniká slabší povlak a může dojít k jemnému popraskání.

Váleček: Nedoporučujeme aplikaci válečkem.

Povrchová úprava nástřikem: Nedoporučujeme aplikaci nástřikem.

Limewash

ČIŠTĚNÍ

Okamžitě po použití odstraňte přebytečný nátěr a umyjte veškeré vybavení čistou vodou. Štětce nebo pouzdra válečků nikdy neskladujte ve vodě, protože se tím zhorší jejich aplikační vlastnosti.

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST

Nepoužitou barvu skladujte na chladném, suchém a nezamrzajícím místě mimo dosah přímého slunečního záření. Plechovky je třeba po použití bezpečně a těsně uzavřít víčkem. Pro dosažení co nejlepších výsledků by se vápno mělo použít do 14 dnů od dodání. Ačkoli je životnost výrobku mnohem delší, při delším skladování může dojít k výrazným rozdílům v hloubce barvy a lesku.

NÁSLEDNÁ PÉČE

Čištění: Při slabém znečištění povrchu je potřeba použít hadici s čistou vodou z nízkotlakého zdroje. Zastříhnete zahradní výsadbu tak, aby mezi budovou a rostlinami zůstala vzduchová mezera. Udržujte popínavé rostliny, abyste zabránili hromadění zbytků listů. Čistěte a udržujte okapy a svody, abyste zabránili neustálému smáčení povrchu nátěru v důsledku netěsností/přetékání.

Oprava: Lehce přetřete plochu, která má být znovu natřena, a na odkrytý podklad naneste vhodný základní nátěr. Přetřete celé místo podle potřeby jednou nebo dvěma vrstvami. Je to lepší řešení než bodové opravy, které mají téměř vždy za následek horší estetický vzhled.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Přebytečnou nebo odpadní barvu zlikvidujte v autorizovaném středisku, které se zabývá likvidací odpadů. Prázdné kovové nádoby lze recyklovat (u 2,5l a 5l plechovek odstraňte plastové držadlo).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím si vždy přečtěte etiketu na plechovce. Během aplikace a schnutí zajistěte maximální větrání. Limewash je žíravina a může způsobit popáleniny na exponovaných částech těla, které mohou přijít do kontaktu s materiálem. Vždy proto používejte vhodné ochranné pomůcky. Další informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Zřeknutí se odpovědnosti - Informace uvedené v tomto datovém listu jsou podle našich nejlepších znalostí a zkušeností správné. Společnost Little Greene Paint Company si vyhrazuje právo na změnu zde uvedených údajů bez předchozího upozornění. Poskytnuté informace nezabývají uživatele odpovědností za provedení vlastních zkoušek a pokusů a neznamenají žádné právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Podmínky služby a použití mohou být mimo naši kontrolu, takže na základě zde uvedených informací nemůžeme akceptovat žádnou odpovědnost.

SENSES colors by SENSES concept - Exkluzivní distributor barev a tapet Little Greene pro český a slovenský trh
Prokopova 10, Praha 3, 130 00 | Tel: +420 737 625 666 | Mail: info@sensescolors.cz | E-shop: sensescolors.cz