

Wall Primer Sealer

POPIS

Vysoce krycí, málo zapáchající, mikroporézní, vodou ředitelný základní nátěr na stěny, který vykazuje vynikající přilnavost k většině stávajících povrchových úprav. Důrazně se doporučuje pro použití pod vodou ředitelné nátěry Little Greene pro vnitřní i vnější použití. Vhodné pro přípravu nových omítek, drolivých nebo opravených povrchů po vhodné přípravě.

VLASTNOSTI

Úroveň lesku	Teoretické pokrytí	Doporučená tloušťka nátěru	Doporučený počet nátěrů	Doba schnutí povrchu	Čas na nový nátěr
Matná (méně než 6 %)	13 m ² /l (liši se podle pórovitosti a struktury povrchu)	30 mikronů za sucha, na jednu vrstvu.	1	1 hodina	min. 4 hodiny
Objem pevných látek	Dostupnost barev	Dostupnost velikostí balení			
29%	Pastelové	2.5, 5 a 10 l			

SCHVÁLENÍ A NORMY

Kontrola kvality:

Vyrobena pod záštitou systémů řízení kvality ISO 9001:2015 a životního prostředí ISO 14001:2015.

Obsah těkavých organických látek:

2004/42/EC Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/a WB): 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 6 g/l těkavých organických látek.

Kvalita vzduchu v interiéru:

Tento výrobek byl testován podle předpisů uvedených ve francouzské vyhlášce o kvalitě vnitřního ovzduší č. 2011-321 - Arrêté duben 2011 a získal známku A+.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Stávající povrchová úprava: Odstraňte veškerý uvolněný a odlupující se nátěr. Odmastěte vhodným roztokem čistícího prostředku, například cukrového mýdla, a následně opláchněte čistou vodou. Důkladně přetřete středně hrubým brusným papírem, čímž získáte hladký povrch bez vad, a na místech, kde byl nátěr setřen, jej „rozpijte“. Proveďte veškeré opravy, zbruste a podle potřeby naneste na odkrytý povrch základní nátěr.

Nové omítky stěn: Při stěrkování omítky počkejte alespoň čtyři týdny, než omítka důkladně vyschne. Pokud je podklad nadměrně porézní, může být nutné zředit základní nátěr přidáním 5 až 25 % (V/V) čisté vody.

Roztírejte při stejném doporučeném ředění jako u základního nátěru. Umožní to lepší stékání a utěsnění podkladu. U nových, zcela omítnutých stěn nechte omítku před malováním alespoň šest měsíců důkladně vyschnout.

Tento výrobek není určen pro malování vápenných nebo jiných přírodních omítek.

Stávající emulzí natřené omítnuté stěny: Lehce omyjte stávající nátěry, abyste odstranili prach nebo povrchové nečistoty a naneste základní nátěr. Pokud je podklad nadměrně porézní, zředte jej přidavkem 5 až 25 % (V/V) čisté vody.

Wall Primer Sealer

APLIKACE

Před použitím důkladně promíchejte. Nenanášejte na povrchy, pokud je okolní teplota nižší než 8°C nebo pokud během aplikace nebo schnutí hrozí déšť. Pro dosažení ideálního toku nanášejte dostatečné množství. Nátěr však nesmí stékat ani vytvářet boule.

Štětce: Použijte kvalitní štětec ze syntetických štětín, který má vhodnou velikost pro daný projekt. Nové štětce je třeba připravit tím, že je umyjete v čisté vodě a důkladně osušíte čistým hadříkem, který nepoškodí vlákna.

Štětec neponořujte příliš hluboko do barvy, aby se barva nedostala do kování. Zabraňte vzniku kapek a rozstříků tím, že nebudete na štětec nabírat příliš velké množství barvy. Barvu nanášejte rovnoměrnými tahy a natíranou plochu rozšiřujte pouze tak, aby bylo možné snadno udržet mokré okraje. Pro dosažení nejvyšší kvality vzhledu provádějte konečné tahy štětcem ve stejném směru a nikdy nepřejíždějte přes barvu, která již začala zasychat.

Lehkým přetřením mezi jednotlivými vrstvami odstraníte prachové částice a další znečištění povrchu a povrch pak bude působit téměř profesionálním dojmem.

Váleček: Pro ideální vzhled na hladkých površích použijte návlek ze směsi vlny s krátkým vlasem. U strukturovaných povrchů podle potřeby zvětšete délku vlasu, abyste zajistili rovnoměrné a důkladné pokrytí. Poslední tahy provádějte ve stejném směru a udržujte po celou dobu mokré okraje. Neprovádějte nátěry přes již zasychající barvu, protože by to vedlo ke vzniku rýh a ořepů.

Povrchová úprava nástřikem

Konvenční

Tenké až:	40 % (v/v) vody
Velikost špičky:	1,60 až 2,00 mm (62 až 78 tisíc)
Tlak vzduchu:	0,28 až 0,41 MPa (40 až 60 psi)

Bez vzduchu

Tenké až:	20 % (v/v) vody
Velikost špičky:	0,28 až 0,54 mm (11 až 21 tisíc)
Tlak na špičce:	12,6 až 19,6 MPa (1800 až 2800 psi)

ČIŠTĚNÍ

Okamžitě po použití odstraňte přebytečnou barvu a vyčistěte veškeré vybavení čistou vodou. Nikdy neskladujte štětce nebo návlaky válečků ve vodě, protože by se tím zhoršila jejich aplikační schopnost.

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST

Nepoužitou barvu skladujte na chladném, suchém a nezamrzajícím místě mimo dosah přímého slunečního záření. Zajistěte, aby byla víčka plechovek po použití bezpečně a správně nasazena. Pokud je tento výrobek neotevřený a skladovaný za výše uvedených podmínek, je stabilní minimálně po dobu dvou let.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Přebytečnou nebo odpadní barvu zlikvidujte v autorizovaném středisku, které se zabývá předáváním odpadu. Prázdné kovové nádoby lze recyklovat (u 2,5l plechovek odstraňte plastové držadlo).

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Před použitím si vždy přečtěte etiketu na plechovce. Během aplikace a schnutí zajistěte maximální větrání. Další informace naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

Zřeknutí se odpovědnosti - Informace uvedené v tomto datovém listu jsou podle našich nejlepších znalostí a zkušeností správné. Společnost Little Greene Paint Company si vyhrazuje právo na změnu zde uvedených údajů bez předchozího upozornění. Poskytnuté informace nezavazují uživatele odpovědnosti za provedení vlastních zkoušek a pokusů a neznamenají žádné právně závazné ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Podmínky služby a použití mohou být mimo naši kontrolu, takže na základě zde uvedených informací nemůžeme akceptovat žádnou odpovědnost.